



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной
лаборатории «НВ-Стройиспытания»

А.Н. Сапелин

27 июля 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 515И
от 27 июля 2021 г.

1. Основание для проведения испытаний:	Счет №64 от 17.03.2021 г. Договор №3 от 21.01.2019 г.
2. Наименование образца испытаний (продукции):	Декоративная штукатурка цементная «ВОЛМА-Короед»
3. Заявитель:	ООО «УК «ВОЛМА» 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128
4. Заказчик:	ООО «УК «ВОЛМА» Юридический адрес: 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128 Фактический адрес места осуществления деятельности: 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128
5. Изготовитель продукции:	ООО «ВОЛМА» филиал «ВОЛМА-Волгоград» Юридический адрес: 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128 Фактический адрес места осуществления деятельности: 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128
6. Сведения об испытанных образцах:	Объединённая проба весом 25 кг Партия: не указана. Дата изготовления: не указана. Акт отбора отсутствует. Номера пломб: не указан. Номер по ТЗ: не указан.
7. Цель испытаний:	Определение показателей: «паропроницаемость»
8. Внутривлабораторный код образца (пробы):	21.0658
9. Методика проведения испытания:	ГОСТ 25898-2020
10. Дата получения образца:	23.04.2021 г.
11. Дата испытаний:	23.04.2021 г. - 27.07.2021 г.
12. Условия испытаний:	Указаны в таблице результатов испытаний, столбец 7
13. Результаты испытаний:	Представлены в приложении №1 на 1-ой странице
14. Место осуществления лабораторной деятельности:	140079, Московская область, г. Люберцы, дп. Красково, ул. К. Маркса, 117
15. Дополнительная информация:	нет

Протокол испытаний № 515И от 27 июля 2021 г. Напечатан в 2-х экземплярах.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории «НВ-Стройиспытания».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Декоративная штукатурка цементная «ВОЛМА-Короед»

Дата проведения испытаний:

23.04.2021 г. - 27.07.2021 г.


Внутрилабораторный код образца (пробы):

21.0658

№	Определяемые показатели испытываемой продукции	Ед. измерения	Требования к испытываемой продукции		Обозначение нормативной документации на методы испытаний	Условия испытаний	Результаты испытаний (значение показателя)
			Обозначение документа	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Паропроницаемость	мг/м ² ·ч·Па	ГОСТ Р 54358-2017, п.4.6.8	Не менее 0,035	ГОСТ 25898-2020	t = 23,0 °C W = 50,0 %	0,104; 0,101; 0,104; 0,101; 0,102 Среднее значение – 0,103

Испытания провели:

Ведущий научный сотрудник



Хохлов В. Н.

Протокол испытаний № 515И от 27 июля 2021 г. Напечатан в 2-х экземплярах.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории «НВ-Стройиспытания».